



# КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

## Клей вместо гвоздей POINT 91

### Для отделочных элементов

#### ОПИСАНИЕ

Монтажный клей на основе каучука для монтажных и отделочных работ. Шов прочный, эластичный, водостойкий.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве. Клей пригоден для приклеивания:

- Бордюров
- Панелей
- Древесины
- Керамических плиток
- Металлов и металлических листов
- Твердого ПВХ
- Стекла
- Подоконников

применяемым в строительстве к:

- Бетону
- Кирпичу
- Гипсу
- Штукатурке

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основания очистить, обезжирить, высушить. Клей нанести точечно или полосками. Поверхности соединить, разделить и через 3 мин. соединить, сильно прижимая. Выход клея 11 метров при диаметре полосы 5 мм. Время корректировки 10-15 мин (эти значения могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, таких как: температура, влажность, а также род поверхности). Полная нагрузка возможна через 3 суток.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Легкогорючий продукт. Все виды работ проводить в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от каких-либо источников огня. Во время работы – не курить! Соблюдать общие правила техники безопасности и противопожарной безопасности, касающиеся работы с легкогорючими веществами. В случае склеивания нетипичных материалов, рекомендуется выполнение предварительного теста.

#### ХРАНЕНИЕ

Клей можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° С до +25° С.

#### УПАКОВКА

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

Состав:	каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители
Цвет:	бежевый
Вид шва:	эластичный
Сухая масса:	73 ± 3 %
Плотность:	1,25 ± 0,05 г/см³
Рабочая температура:	от +10° С до +30° С
Время высыхания (коррекции):	10 - 15 мин.
Термоустойчивость:	от -20° С до +60° С
Время полного отверждения:	72 часа
Хорошие растворители:	экстракционный бензин, ацетон
Горючесть:	Легкогорючий
Расход:	300 – 500 г/м²