



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 92

Для изделий из пенополистирола

ОПИСАНИЕ

Монтажный клей является однокомпонентным водным клеем на основе стироло-акриловой дисперсии. Без Растворителей. Приклеивает внутри и снаружи помещений элементов из легких материалов (пенополистирола, керамики, картона, пробки, древесины) к пористым основаниям (поглощающим воду) к бетону, гипсу, цементу, кирпичу, древесностружечно-картонным плитам. После отверждения клей образует белый шов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве. Клей пригоден для приклеивания:

- Пенополистирола
- Картон
- Керамика
- Пробки
- Древесины

применяемым в строительстве к:

- Бетону
- Кирпичу
- Гипсу
- Штукатурке

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности тщательно очистить, удалить пыль и просушить. Клей нанести на одну из склеиваемых поверхностей точно или полосами и плотно прижать к основе в течение 15 минут. Полная прочность достигается по истечении 48 часов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Продукт не классифицируется как опасный.

ХРАНЕНИЕ

Клей можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° С до +30° С. Морозостойкость: -20° С / 3 цикла(по EN 1239)

УПАКОВКА

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт..

Состав:	акриловая дисперсия, минеральные наполнители
Цвет:	белый
Сухая масса:	75 ± 3 %
Плотность:	1,45 ± 0,05 г/см ³
Температура нанесения:	минимум +15° С - +30° С
Чистящее средство:	вода перед отверждением
Время высыхания (коррекции):	10 - 15 мин.
Время полного отверждения:	48 часов
Расход (зависит от ровности поверхности):	около 200-400 г/м ²
Горючесть:	негорючий
Морозостойкость:	-20° С / 3 цикла(по EN 1239)
Термоустойчивость после отверждения	-20° С до +60° С