



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 93

Для зеркал

ОПИСАНИЕ

Клей является однокомпонентным клеем на основе растворителей на базе бутадиен-стиролового каучука (SBS). Клей характеризуется отличной адгезией и прочностью соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей предназначен для отделочных работ в строительстве. Клей пригоден для приклеивания всех видов зеркал. Отлично склеивает иные отделочные материалы: декоративные плитки, бордюры, панели, твердый ПВХ.

применяемым в строительстве к:

- Бетону
- Металлу
- Керамической плитке
- Твердого ПВХ
- Древесине
- Стеклу
- Гипсу
- Кирпичу

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание тщательно очистить, удалить пыль, просушить и выровнять. Клей нанести полосами каждые 5 см на поверхность зеркала, поверхности соединить, сильно и равномерно прижимая. В случае монтажа зеркал больших, чем 0,15 м², зеркало следует предохранить с помощью поддерживающих элементов, предотвращающих перемещение зеркала. Склеенные материалы оставить в контакте на время полного отверждения клея. Прочность шва достигается через 3 суток.



ПРИМЕЧАНИЕ

Легкогорючий продукт. Все виды работ проводить в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от каких-либо источников огня. Во время работы – не курить! Соблюдать общие правила противопожарной безопасности, касающиеся работы с легкогорючими веществами. В случае склеивания нетипичных материалов, рекомендуется выполнение предварительного тест

ХРАНЕНИЕ

Клей можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° С до +25° С.

УПАКОВКА

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

Состав:	каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители
Цвет:	бежевый
Вид шва:	эластичный
Сухая масса:	73 ± 3 %
Плотность:	1,20 ± 0,05 г/см ³
Рабочая температура:	от +15° С до +30° С
Время высыхания (коррекции):	10 - 20 мин.
Время полного отверждения:	72 часа