



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 98

Всесезонный экстра быстрый

Однокомпонентный клей на основе синтетических каучуков в органических растворителях. Это универсальный продукт с широким спектром применения, который образует эластичный шов. Клей предназначен для очень прочного склеивания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей предназначен для клейки разных материалов применяемых в строительстве. Клей пригоден для приклеивания:

- Плинтусов ПВХ
- все виды пластика (кроме ПП и ПЭ).
- Наличники из дерева
- Дровесины
- Керамика
- Корка
- Фанера

применяемым в строительстве к:

- Бетону
- древесно-стружечная плита
- Кирпичу
- дерево
- Гипсу
- Металл
- Штукатурке
- Стекло

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить клей полосками или точечно на основание или приклеиваемый материал. В случае широких поверхностей клей следует наносить "волнисто", чтобы увеличить начальную адгезию. После нанесения продукта поворотным движением соединить склеиваемые поверхности и сильно сжать. В течение 1-2 минут можно двигать и корректировать склеенные поверхности без их разъединения. При склеивании тяжелые предметы, это может потребоваться, чтобы поддержать их, пока клей полностью не излечивается. Время корректировки 5-7 минут. Полная нагрузка через 2 суток. Можно применять при температурах до -20 °С



УПАКОВКА

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием. Пока клей полностью не отвержден, избегать контакта с водой. Не использовать для PE, PP, тефлону. Не использовать для поверхностей постоянно подвергающихся воздействию воды. Не использовать для склеивания зеркал. Не подходит для склеивания пенополистирола и других поверхностей, чувствительных к растворителям..

ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 18 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре од +5 °С до +25 °С.

Состав:	синтетические каучуки в органических растворителях
Цвет:	бежевый
Сухая масса:	71 ± 2 %
Плотность [g/ml]	1,17 ± 0,1
Температура нанесения:	-20° С - +30° С
Чистящее средство:	ацетоном или экстрактивным бензином,
Время высыхания (коррекции):	5 - 7 мин.
Время полного отверждения:	48 -72 часов
Расход (зависит от ровности поверхности):	300-500 г/м2
Горючесть:	горючий
Морозостойкость:	-20° С
Термоустойчивость после отверждения	-20° С до +60° С