

SMOLA PREMIUM TECHNOLOGIES

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SMOLA SILICONE 100%

ОПИСАНИЕ

Высококачественный санитарный герметик со 100% содержанием силикона. Позволяет пользоваться ванной уже через 25 минут после окончания работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Герметик предназначен для профессионального применения при проведении работ по герметизации швов как внутри, так и снаружи помещения, при сантехнических и стекольных работах. Высокая адгезия к:

- Керамике
- Стеклу
- Алюминию
- Керамическим плиткам
- Металлам и металлическим листам
- Твердому ПВХ
- Дровесине
- Подоконникам

Область применения:

- Герметизация в ванных комнатах и кухнях
- Герметизация бассейнов
- Остекление
- Различные фасадные работы

Максимальная защита от плесени – XS1

Можно пользоваться душем уже через 25 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой, сухой и очищенной от пыли, грязи, масляных и жировых пятен. Срезать острым ножом верхний кончик картриджа. Срезать носик. Накрутить на картридж. Нанести герметик при помощи пистолета для герметиков и обработать до образования пленки.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

С PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягкими пластиками, неопреном, битумом. С бетоном, мрамором, свинцом, медью и цинкованной сталью

ХРАНЕНИЕ

Герметик можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° C до +25° C.

УПАКОВКА

Картридж 300 мл, в коробке 12 шт.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Химическая основа: | ацетокси силикон |
| Цвет: | белый, прозрачный |
| Удельный вес, г/см: | 1,02 ± 0,003 |
| Скорость отверждения, мм/сутки: | 2 |
| Время пленкообразования, мин.: | 12 |
| Модуль упругости при 100%, : | 0,4-0,5 МПа |
| Прочность на растяжение: | 1,5 МПа |
| Удлинение до разрыва, %: | меньше 500 |
| Твердость по Шору А: | 15 ± 3 |
| Температура нанесения, гр: | от +5 до +40° C |
| Термостойкость: | от 40 до +150° C |
| Фунгициды в составе: | да |