



# КЛЕЙ-ПЕНА 60 секунд SMOLA FAST FIX

Вместо 25кг клеевой смеси

## ОПИСАНИЕ

Клей-пена имеет очень низкое вторичное расширение, что исключает деформацию склеиваемых материалов, применяется как внутри, так и снаружи помещения. SMOLA FAST FIX отличается высокой первоначальной адгезией, первичным схватыванием за 1 минуту и полным приклеиванием за 5 минут, а также равномерным отверждением по всему нанесенному слою клея-пены.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Клей-пена FAST FIX 60 секунд - многофункциональный однокомпонентный полиуретановый клей-пена, предназначен для быстрого и высококачественного монтажа различного вида материалов: EPS/XPS, минеральной ваты, PIR и PUR, ОСП (OSB) плит, декоративных элементов, гипсокартона, внутренних перегородок из пено-, газобетонных и керамических блоков, откосов и подоконников, а также конструкций из дерева. Высокая адгезия к:

- XPS/EPS
- Газобетону
- Гипсокартону
- Древесине
- металлу
- Керамике
- Декоративным элементам
- OSB

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Встряхните баллон 20-30 раз. Вставьте баллон в пистолет, пистолет должен быть направлен от себя, а баллон дном вниз. Оптимальная температура для использования баллона составляет 20-25 ° С. Рабочая температура -6° С до +35° С. Если клей-пена используется при низких температурах, баллон следует подогреть до +18-20° С, поместив его в



теплую воду или теплую комнату. Во время нанесения держите баллон в вертикальном положении дном вверх. Выход клея-пены можно регулировать с помощью регулятора клапана на пистолете. Поверхность для нанесения должна быть чистой, очищенной от пыли и масла. Увлажните рабочую поверхность водой при помощи пульверизатора. Нанесите клей-пену на поверхность диаметром 2-3 см. Увлажните клей-пену при помощи пульверизатора. После нанесения подождите 1 минуту, быстро соедините склеиваемые материалы. Количество используемого клея-пены может варьироваться в зависимости от наносимого материала.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх не более 12 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° С до +30° С.

## УПАКОВКА

12 баллонов по 850г в коробке.

Химическая основа:	полиуретан
Цвет:	желтый
Механизм отверждения:	атмосферная влага
Обработка через, мин:	10-15
Температура применения:	от -6° С до +35° С
Температура хранения:	от +5° С до +30° С
Время высыхания (коррекции):	2 мин
Размерная стабильность, %:	меньше 5
Плотность, кг/м куб.	18 ± 2
Устойчивость на сдвиг, Н/мм	10